



КЬОСТЕР Фина мазилка

Техническа карта M 655 025

Изд: 12.08.2019

Фина мазилка, площна шпакловка и базов разтвор в бяло

Характеристики

Фино текстурирана тънкослойна мазилка за създаване на гладки декоративни повърхности върху Възстановяващите мазилки и субстратите на минерална основа. Може да се полага в слой, дебел от 2 до 5 mm. КЬОСТЕР Фината мазилка е хидрофобна, устойчива на вода, атмосферни влияния и замръзване. Повърхността е фино структурирана, затворена и може да се боядисва или да се полагат тапети върху нея.

Технически характеристики

Цвят	бял
Може да се полага покритие след 1 ден рзаа mm дебелина на слоя (+ 20 °C)	
Якост на натиск (28 дни)	CS III
Плътност на разтвора	прибл. 1.9 kg/l
Трайност на работния разтвор (+ 20 °C)	прибл. 1 часа
Макс. дебелина на слоя (като мазилка)	5 mm
Максимален размер на агрегата	0.7 mm

Сфери на приложение

КЬОСТЕР Фината мазилка е особено подходяща за площно и фино измазване върху минерални субстрати, КЬОСТЕР Възстановяващите мазилки и основните мазилки. КЬОСТЕР Фината мазилка може да се използва за външна и вътрешна употреба, в старо и ново строителство за реновиране на фасади, первази и вътрешни стени. За поправка на пукнатини с вградена стъклофибрантна мрежа и последваща фина мазилка. КЬОСТЕР Фината мазилка е гладка мазилка за фасадна реновация.

Субстрат

Подходящи субстрати са КЬОСТЕР Възстановяващите мазилки, бетон, зидария от тухла, естествен камък, поръзни бетонни блокове, перфорирани тухли, смесена зидария и т.н., запечатващи супензии като КЬОСТЕР NB 1 Сив, КЬОСТЕР NB 2 Бял или КЬОСТЕР KD-Система. Минералните субстрати трябва да са чисти и здрави, без съдържание на масла и мазнини, кофражни масла и остатъци от цимент. Солните ефлоресценции трябва да бъдат премахнати механично преди започването на ремонта по възстановяването. Силно хигроскопичните и съдържащи соли субстрати се грундират с КЬОСТЕР Полизил TG 500 с минимална разходна норма 120 гр / м². Нанасяйте КЬОСТЕР Полизил TG 500 до насищане на повърхността. В случай на силно хигроскопични субстрати, разходната норма може да стигне до 250 гр / м². Субстрати, съдържащи гипс не са подходящи и гипсът трябва да се отстрани. Изравнете дефектите в повърхността и неравните повърхности с КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка и измажете с КЬОСТЕР Фина мазилка в рамките на 3 дни или след 28 дни.

Начин на приложение

Всяка 25 kg торба се смесва с 6.0 до 7.0 чиста питейна вода. Сложете 3/4 вода в чист съд и добавете пудрата на порции, като разбърквате непрекъснато с помощта на бавноскоростен миксер (под 400 об/мин). Добавете на порции останалата вода, докато

постигнете желаната консистенция и разбърквайте докато мазилката не добие хомогенна текстура. Времето за разбъркване е 3 минути след като прахообразният разтвор е добавен към водата.

Мазилката се полага в един пласт с обща дебелина на слоя от 2 до 5 mm. КЬОСТЕР Фината мазилка се полага с 6 или 8 mm назъбена мистрия и се заравнява с помощта на мастар прав ъгъл или дълга заглаждща мистрия. Веднъж започната да втвърдява, мазилката се заглаждва с мистрия. След заглаждането и втвърдяването, мазилката може да се боядисва или облепва с тапети, отворени към дифузия на водните пари без допълнителна обработка.

Подходящи субстрати са КЬОСТЕР Възстановяващите мазилки, бетон, зидария от тухла, естествен камък, поръзни бетонни блокове, перфорирани тухли, смесена зидария и т.н., запечатващи супензии като КЬОСТЕР NB 1 Сив, КЬОСТЕР NB 2 Бял или КЬОСТЕР KD-Система. Минералните субстрати трябва да са чисти и здрави, без съдържание на масла и мазнини, кофражни масла и остатъци от цимент. Солните ефлоресценции трябва да бъдат премахнати механично преди започването на ремонта по възстановяването. Силно хигроскопичните и съдържащи соли субстрати се грундират с КЬОСТЕР Полизил TG 500 с минимална разходна норма 120 гр / м². Нанасяйте КЬОСТЕР Полизил TG 500 до насищане на повърхността. В случай на силно хигроскопични субстрати, разходната норма може да стигне до 250 гр / м². Субстрати, съдържащи гипс не са подходящи и гипсът трябва да се отстрани. Изравнете дефектите в повърхността и неравните повърхности с КЬОСТЕР Възстановяваща мазилка и измажете с КЬОСТЕР Фина мазилка в рамките на 3 дни или след 28 дни.

Последваща обработка

Предпазвайте повърхността от дехидратация. Не боядисвайте с бои на основата на водно стъкло от рода на силиконови бои.

Разходна норма

1.4 kg / m² за mm дебелина на слоя

Почистване

Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба.

Опаковка

M 655 025 25 kg торба

Съхранение

На сухо и в оригинално запечатани опаковки, материалът може да се съхранява минимум 6 месеца.

Мерки за безопасност

Носете защитни ръкавици и очила, Спазвайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност при работа с материала.

Свързани продукти

KOSTER Полизил TG 500

Apt. N M 111

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблудавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

**КЬОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com**

КъОСТЕР Възстановяваща мазилка Сива	Арт. N M 661 025
КъОСТЕР Възстановяваща мазилка Бяла	Арт. N M 662 025
КъОСТЕР Възстановяваща мазилка Бяла/Бърза	Арт. N M 663
КъОСТЕР Възстановяваща мазилка Бяла/Лека	Арт. N M 664 020
КъОСТЕР Хидросиликатен борд	Арт. N M 670
КъОСТЕР Стъклофибрантна мрежа	Арт. N W 411
КъОСТЕР Раствор за ремонти	Арт. N W 530 025

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблудавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

**КъОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com**