



## КЪОСТЕР ТРО 2.0 U

Техническа карта RT 820 U

Изд: 24.06.2022

### Полиолефин ТРО (РЕ) базирана хидроизолационна мембрана без централно вградена стъклофибърна вложка и без флийс-ламинирана подложка

#### Характеристики

КЪОСТЕР ТРО 2.0 U е хомогенна Покривна и Хидроизолационна мембрана. Не съдържа централно вградена стъклофибърна вложка, нито флийс-ламинирана подложка. КЪОСТЕР ТРО U Покривните и Хидроизолационни мембрани се отнасят към аксесоарите и се използват за направата на фланци и усилване на ъглите.

#### Технически характеристики

Дължина	20 m
Дебелина	2.0 mm
Широчина	525 mm
Тегло	2100 g/m <sup>2</sup>
Опънни характеристики съгл.	
DIN EN 12311-2	
Якост на опън	> 9 N/mm <sup>2</sup> (Метод Б)
Удължение преди разрушаване	> 500 % (Метод Б)

#### Сфери на приложение

КЪОСТЕР ТРО U Покривните и Хидроизолационни мембрани се използват за създаването на фланцови връзки, например на отвори или за ъглово укрепване. Те могат да се използват като нарязани по поръчка парчета при детайли или там, където геометричните съображения изискват персонализирано решение.

#### Начин на приложение

Моля, спазвайте инсталационните инструкции на КЪОСТЕР VAUCHEMIE AG за правилен монтаж на КЪОСТЕР ТРО Покривните и Хидроизолационните мембрани.

#### Опаковка

RT 820 052 U	2.0 мм x 0.525 м x 20 м
RT 820 052 U W	2.0 мм x 0.525 м x 20 м
RT 820 105 U	2.0 мм x 1.05 м x 20 м

#### Свързани продукти

КЪОСТЕР ТРО 1.5	Арт. N RT 815
КЪОСТЕР ТРО 1.5 SK (FR)	Арт. N RT 815 SK (FR)
КЪОСТЕР ТРО 1.8	Арт. N RT 818
КЪОСТЕР ТРО 2.0	Арт. N RT 820
КЪОСТЕР ТРО 2.0 F	Арт. N RT 820 F
КЪОСТЕР ТРО 2.0 F (FR)	Арт. N RT 820 F (FR)
КЪОСТЕР ТРО 2.0 SK (FR)	Арт. N RT 820 SK (FR)

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster\_bg@abv.bg  
- Internet: www.koster-bg.com