



КЪОСТЕР PUR Гел

Техническа карта IN 285

Изд: 03.09.2019

- Application-technical test certificate of the MPA Leipzig

Водореактивен полиуретанов гел за площни инжекции, както и за изолация на експанзионни и дилатационни фуги

Характеристики

PUR Гел КЪОСТЕР представлява водореактивен полиуретанов гел, който не съдържа разтворители. В зависимост от количеството добавена вода се образува високоеластична, хидроизолационна гелова или съответно хидрогелова пяна. След реакцията си при разреждане с вода до 1:10 тя е устойчива на вода под налягане. Гелът не съдържа изоциониди и е химически стабилен след реакцията. Не причинява корозия. PUR Гел КЪОСТЕР реагира с водата и може да се свързва с нея в количество до 10 пъти, колкото собственото му тегло. Конопоно въже, напоено в PUR Гел КЪОСТЕР е елегантен начин за разрешаването на трудни проблеми, свързани течаша вода в тръби, фуги и кухни. Често се използва там, където има наличие на голямо количество свободна течаша вода.

Технически характеристики

Разтворимост	смесва се с вода
Вискозитет на материала	600 - 800 mPa·s
Работен вискозитет	2 - 300 mPa·s
Работна температура	> 0 °C
Реакционно време	1.5 до 3 минути

Сфери на приложение

PUR Гел КЪОСТЕР е предназначен за хидроизолация на подземни конструктивни елементи посредством площно инжектиране в силно порьозни, фугирани и напукани строителни конструкции, за хидроизолация на дилатационни и експанзионни фуги, както и за хидроизолация на кухни, тръбопроводни муфи, тръбни и кабелни комуникационни отвори, фуги в зидарията, бетона и почвата. Материалът се използва предимно като хидроизолация в постоянно влажни среди. В други среди - предпазвайте от изсушаване.

Начин на приложение

PUR Гел КЪОСТЕР се инжектира основно с помощта на двукомпонентна инжекционна помпа - Гел Помпа КЪОСТЕР. Препоръчва се използването на КЪОСТЕР Разпределителни Ланцети или КЪОСТЕР Ламела пакери.

Площно инжектиране

Пробиват се отвори с дълбочина 2/3 от дебелината на строителния елемент, който ще се изолира, във вид на мрежа с растер максимум 30 см хоризонтално и вертикално, всяка втора редица - изместена. Диаметърът на отворите зависи от избраните пакери. Могат се използват Инжекционни ланцети КЪОСТЕР или Ламела пакери КЪОСТЕР.

Експанзионни фуги

Съществуващите фуги се почистват и затварят по подходящ начин преди инжектирането. По дължината на пукнатината се пробиват отвори от двете ъ страни под ъгъл 45 ° спрямо повърхността на максимално разстояние 50 см един от друг от всяка страна. Могат да се използват Инжекционни ланцети КЪОСТЕР или Ламела

пакери КЪОСТЕР.

Разходна норма

в зависимост от сферата на приложение

В зависимост от сферата на приложение:

Площно инжектиране в съотношение 1:13

Експанзионни фуги в съотношение 1:10

прибл. 2 кг / м²

прибл. 3 кг / литър

Смесителното съотношение се регулира в зависимост от количеството вода в материала. Колкото повече е присъстващата вода, толкова по-малко вода се предвижда в смесителното съотношение. Допускат се и промени в смесителни съотношения по време на инжекционния курс.

Почистване

Почистват се веднага след употреба с помощта на Препарат за почистване PUR КЪОСТЕР.

Опаковка

IN 285 002	2.5 кг туба
IN 285 025	25 кг туба
IN 285 210	210 кг бидон

Съхранение

В оригинално запечатани опаковки материалът може да се съхранява минимум 12 месеца.

Мерки за безопасност

Носете предпазни очила и ръкавици. Когато извършвате инжекционните работи, се уверете, че сте обезопасили околното пространство от изпръскване с инжекционна смола, която може да се отдели от стената, пакерите, отворите и т.н. Не стойте директно зад пакерите по време на инжектиране. Спазвайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност при работа с материала.

Свързани продукти

КЪОСТЕР PUR-почистващ препарат	Арт. N IN 900 010
KÖSTER Инжекционен ланцет	Арт. N IN 924 001
KÖSTER Разпределителен ланцет	Арт. N IN 926 001
KÖSTER Гел Помпа	Арт. N IN 928 001

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com