



КЪОСТЕР PU Грунд 120

Техническа карта J 138 250

Изд: 04.04.2019

Еднокомпонентен PU грунд за непорьозни повърхности

Характеристики

КЪОСТЕР PU Грунд 120 подпомага адхезията на полиуретановите уплътнители към непорьозни повърхности, като твърдо PVC, алуминий, стъкло и гланцирани плочки. Грундът също така почиства от мазнини и активира повърхността.

Предимства:

- Еднокомпонентен
- Лесен за полагане
- Силна адхезия към повърхността
- Бързосъхнещ
- Нисък разход

Свързани продукти

КЪОСТЕР PU 907

Арт. N J 235

Технически характеристики

Работна температура	над + 5 °C
Външен вид	прозрачна течност
Време за изсъхване след полагане	10 – 30 мин
Вискозитет	15-50 mPa·s

Сфери на приложение

Като грунд върху неабсорбиращи повърхности преди употребата на КЪОСТЕР PU 907.

Субстрат

Повърхностите трябва да са чисти, здрави и сухи. Прах, масла, мазнини, стари покрития, циментово мляко, ефлоресценция, восъци, кофражно масло и подобни замърсявания трябва да бъдат почистени или отстранени преди грундирането. Старите силиконови фугопълнители трябва да бъдат премахнати и почистени с препарат за отстраняване на силикон.

Начин на приложение

Използвайте памучна кърпа без влакна, втрийте малко количество КЪОСТЕР PU Грунд 120 в повърхността и оставете да изсъхне. След като грундът изсъхне, незабавно положете изолацията.

Разходна норма

30 - 50 мл/м²

Опаковка

J 138 250 200 гр комбинирана опаковка

Съхранение

Да се съхранява при температури от +5°C до +30°C в плътно запечатани опаковки. Не излагайте на директна слънчева светлина, предпазвайте от вода и замръзване. Материалът може да се съхранява в период от 12 месеца.

Мерки за безопасност

Този продукт е запалим. Съхранявайте в оригинални опаковки, в сухи и добре вентилирани помещения. Пазете от деца. Спазвайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност при работа с материала.

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com