



КЪОСТЕР Кризин 76 Крем

Техническа карта М 278

Изд: 22.10.2021

- Official test report, MFPA, Leipzig according to WTA Technical Leaflet 4-4-04, Moisture Content 95%

Инжекционен крем срещу пълзяща влага на основата на силан и смола, който не съдържа разтворители



Характеристики

КЪОСТЕР Кризин Крем представлява инжекционен крем срещу пълзяща капилярна влага на основата на силан и смола, който не съдържа разтворители.

Технически характеристики

Основа	Комбинация смола/силан
Цвят	Бял
Плътност	0,85 гр / см ³
Твърдо съдържание	прибл. 85 %
Консистенция	пастообразна, стегната
Работна температура	+ 5 °C до + 35 °C

незабавно да бъде инжектиран, следва да се смесва с вода, тъй като наличието на вода може да повлияе неблагоприятно на стабилността на съхранение.

Разходът на материал трябва да бъде проверен и документиран за подsigуряване на качествено изпълнение.

Разходна норма

12 см дебелина на стената: прибл. 140 мл / м; 36 см дебелина на стената: прибл. 510 мл / м

Дебелина на стената (см)	наРазход (мл / м)	Брой м / 310 мл патронник	Брой м / 530 мл патронник
12	са. 140	2.2	3.8
24	са. 330	0.9	1.6
36	са. 510	0.6	1.0

Почистване

Инструментите се почистват с вода веднага след употреба.

Опаковка

М 278 010	10 л бака
М 278 310	310 мл патронник
М 278 600	12 x 600 мл кутия

Съхранение

Материалът може да се съхранява минимум 12 месеца при стайна температура (~ 20 ° C) в оригинални неразпечатани опаковки.

Свързани продукти

КЪОСТЕР КВ-Фикс 5	Арт. N C 515 015
KOSTER Полизил TG 500	Арт. N M 111
КЪОСТЕР Фина мазилка	Арт. N M 655 025
КЪОСТЕР Възстановяваща мазилка Сива	Арт. N M 661 025
КЪОСТЕР Възстановяваща мазилка Бяла	Арт. N M 662 025
КЪОСТЕР Възстановяваща мазилка Бяла/Бърза	Арт. N M 663
КЪОСТЕР Възстановяваща мазилка Бяла/Лека	Арт. N M 664 020

Сфери на приложение

КЪОСТЕР Кризин Крем представлява ретроактивна DPC (Damp Proof Course) хидроизолация срещу пълзяща капилярна влага. Той може да се положи от вътрешната и/или външната страна на сградата. Може да се използва в случаите на високи степени на проникване на влага (95 % +/- 5 %) и при всички степени на замърсяване със соли.

Начин на приложение

В най-долната фуга на зидарията се пробиват хоризонтални отвори с диаметър 14 мм. Не пробивайте през цялата стена, а спрете 3 см преди края ѝ. Пробитите отвори се почистват чрез промиване с вода или въздух под налягане. Разстоянието между отворите трябва да бъде 10 см, независимо от дебелината на стената.

КЪОСТЕР Кризин Крем се инжектира от патронника с подходящ КЪОСТЕР Ръчен пистолет, снабден с инжекционно отделение. Когато се използват 600 мл салами, те се поставят в пистолета, снабден с инжекционно отделение и с приспособление за отваряне на салама и се притискат към отворите. При инсталацията на материала се уверете, че отворите се изпълват равномерно без никакви кухини в цялата им дължина. Отворите се запечатват незабавно с КЪОСТЕР КВ Фикс 5 и се изравняват със стената. Когато се използва оборудване за гръскане с постоянно налягане или пък подходящи бутални помпи, са налични 10 л баки за презареждане на материала.

С цел постигане на оптимална консистенция за полагане с помпи, КЪОСТЕР Кризин Крем може да бъде адаптиран с 5 % (максимум до 10%) чиста питейна вода. Само материалът, който предстои

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com