



КЪОСТЕР Фасаден крем

Техническа карта Р 200

Изд: 2017-10-12

Водоотблъскващ хидрофобен фасаден крем за минерални строителни материали

	KÖSTER BAUCHEMIE AG Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich 13 Р 200 EN 1504-2: ZA. 1d and ZA. 1e Продукти за защита на повърхностите - Импрегнационна защита срещу достъп (1.2)
	Линейно свиване NPD Коефициент на термално удължаване NPD Напречен разрез NPD CO ₂ -пропускливост NPD Пропускливост на водните пари NPD Капилярно поглъщане и пропускане на вода $w = 0.02 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}0.5)$ Дълбочина на проникване Клас I Устойчивост на температурни шокове NPD Химическа устойчивост NPD Изпускане на опасни субстанции NPD

Характеристики

Фасадният крем КЪОСТЕР е фасаден импрегнатор от висок клас, който се използва при тухли, естествени камъни и минерални мазилки. Поради високата си устойчивост на алкални съединения, той е подходящ също така за полагане върху пресни минерални субстрати. Кремообразната му стабилна консистенция и полагане посредством четка или валик свеждат до минимум загубите на материал. Фасадният крем КЪОСТЕР защитава сградите от силна и нормална дъждовна вода. Той е паропропусклив, устойчив на замръзване и на соли, използвани против замръзване.

Технически характеристики

Цвят	Млечнобял (прозрачен след изсъхване)
Активна съставка	Полисилоксан, без съдържание на разтворители
Съръждане на активния компонент	25 %
Вискозитет	3000 mPa.s
Работна температура	+5 °C до +30 °C
Водоустойчивост	след припл. 20 мин (20 °C)
Плътност	1.0 гр / см ³
Точка на възпламеняване	> 100 °C

Сфери на приложение

Фасадният крем КЪОСТЕР е подходящ за импрегниране на хигроскопични минерални субстрати от рода на тухли, неполиран

клинкер и лицеви камъни, варовици, мазилки, циментови разтвори, естествени камъни.

Субстрат

Тя трябва да бъде суха или леко влажна, чиста, без кухини и пукнатини, по-широки от 0.3 мм. Напастяванията от замърсявания или разрушаващи соли предварително да се премахнат. Боите и другите покрития също трябва цялостно да се отстранят, както и остатъците от почистващите препарати. Обезформените и разрушени fugи да се ремонтират и възстановят преди полагането на Фасадния крем КЪОСТЕР. Нехигроскопичните субстрати от рода на мрамор или полирани тухли не са подходящи за импрегниране с Фасаден крем КЪОСТЕР.

Начин на приложение

Фасадният крем КЪОСТЕР се полага еднократно посредством четка, валик или спрей/обезвъздушен/. Прозорците и вратите да се предпазят като се покрият с РЕ-фолио. При определени обстоятелства е възможно насищане на цвета на субстрата. Затова препоръчваме предварително тестване (около 1 м²).

Разходна норма

0.1 - 0.25 л/м²; в зависимост от хигроскопичността на основата. За по-прецизно определяне на разхода и ефектът върху външния вид препоръчваме предварително тестване върху образец от субстрата.

Почистване

С вода веднага след употреба.

Опаковка

Р 200 005	5 л бака
Р 200 015	15 л bucket

Съхранение

Минимум 1 година в неразпечатани опаковки.

Свързани продукти

KÖSTER Възстановяваща мазилка 1 Сива	Арт. N M 661 025
KÖSTER Възстановяваща мазилка 2 Бяла	Арт. N M 662 025
KÖSTER Възстановяваща мазилка 2 "Бърза"	Арт. N M 663 030
KÖSTER Възстановяваща мазилка Бяла/Лека	Арт. N M 664 025
KÖSTER Фасаден почистващ крем	Арт. N P 110 005
KÖSTER Силоксан	Арт. N P 240 010

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м. Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com