



КЪОСТЕР Акрилна боя

Техническа карта Р 262 015

Изд: 20.07.2020

Висококачествена матова водоразтворима бяла фасадна боя за грундиране и финално покритие

Характеристики

Висококачествена матова водоразтворима фасадна боя за декоративно финално покритие на минерални повърхности. Материалът е високоустойчив, покрива добре и се използва като покритие, което предпазва конструкциите. Бял на цвят, може да бъде оцветяван.

Технически характеристики

Свързващо вещество	Акрилна смолиста дисперсия
Цвят	Бял, може да се оцветява
Плътност	приблх. 1.3 гр / см ³
VOC съдържание (EU лимит за тази категория продукти A / c): 40 г / л VOC (2010)	по-малко от 40 г / л VOC

Сфери на приложение

За трайно, устойчиво на атмосферни влияния фасадно боядисване върху гладки и груби мазилки и замазки, тухли, бетон и повечето други минерални повърхности. КЪОСТЕР Акрилната боя намалява дифузията на CO₂ от атмосферата и следователно намалява карбонизационния процес на бетона. Не е предназначена за хоризонтални и наклонени повърхности.

Субстрат

Субстратът трябва да е чист, сух и здрав. Подходящи повърхности са вароциментови и циментови мазилки от група разтвори С II до CS IV, съгл. DIN EN 998-1, както и бетон и армирани бетонови повърхности. Отстранете прахта и всички възпрепятстващи свързването субстанции от рода на кофражни агенти, мазнини, масла, восък и прах.

Биологично натоварените субстрати следва да се почистят от всички мъхове, водорасли и гъбични замърсявания с подходящи биоцидни продукти. Почистете старателно субстрата с чиста вода и отстранете всички свободни частици.

Ако има наличие на солна ефлоресценция, причините за нея трябва да бъдат отстранени, а самата тя - премахната. Третирайте изцяло повърхността с КЪОСТЕР Полизил TG 500. Следвайте инструкциите в Техническата карта.

Начин на приложение

Смесете добре КЪОСТЕР Акрилната боя. Можете да добавите и 5% вода (тегловни), за да достигнете желаната консистенция. След полагането на грунд, когато е необходимо, се нанася основното покритие от КЪОСТЕР Акрилна боя. КЪОСТЕР Акрилната боя може да се нанася с четка, валик или подходяща безвъздушна спрей помпа. Температурата на околната среда и субстрата трябва да е минимум +5 °C по време на полагане и изсъхване. Не полагайте при влажност повече от 80%. Повърхността на КЪОСТЕР Акрилна боя изсъхва след приблизително 6 часа при +20 °C и относителна влажност 65%. Ниските температури и високата влажност увеличават времето за изсъхване. Пълният предпазен ефект на продукта се постига след 2 дни.

Разходна норма

прибл. 0.2 л/м² за слой

Дадената разходна норма е средна стойност. Реалната разходна норма зависи от метода на полагане и свойствата на субстрата. Точната разходна норма може да се определи чрез тестови зони.

Почистване

Почиствайте инструментите веднага след употреба с вода. Изсъхналият материал трябва да се отстрани механично.

Опаковка

Р 262 015 15 л бака

Съхранение

Съхранявайте в хладно, но не хладилно помещение. Избягвайте директната слънчева светлина. В оригинално запечатани баки, материалът може да се съхранява минимум 12 месеца. Запечатвайте отново частично използваните баки и употребете материала възможно най-скоро след това.

Мерки за безопасност

Използвайте всички лични предпазни средства, изисквани от правителствените, държавни и местни разпоредби при работа с материала.

Свързани продукти

КЪОСТЕР Полизил TG 500 Арт. N M 111

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com