



КЪОСТЕР MF 1

Техническа карта P 280 012

Изд: 07.04.2020

Минерална боя под формата на пудра за външна и вътрешна употреба

Характеристики

Когато се смеси с вода, КЪОСТЕР MF 1 образува бяла минерална боя, която може да се използва за вътрешна и външна употреба. След втвърдяване, КЪОСТЕР MF 1 се превръща в типично матово и минерално покритие. Продуктът не образува филм в класическия смисъл и има много добра пропускливост на водни пари. Използван в интериора, той осигурява естествен климат в стаята и предотвратява появата на лишеи, плесени и гъби, въпреки че не съдържа фунгициди. КЪОСТЕР MF 1 следва да се полага само върху строителни конструкции без пукнатини.

Сфери на приложение

КЪОСТЕР MF 1 може да се използва за боядисване на всички вътрешни и външни минерални стени повърхности, които не съдържат гипс, като бетон, зидария, циментова замазка. Освен това, КЪОСТЕР MF 1 може да се използва в жилищни и офисни помещения, при реновиране на исторически паметници, върху фасади, сутеренни стени, гаражи и т.н.

Субстрат

Минералният субстрат трябва да бъде чист, здрав и солиден. Субстанции, които имат лош ефект върху свързването, например битум, бои, масла и др., следва да бъдат отстранени ръчно или чрез други подходящи методи. Хигроскопичните субстрати трябва да бъдат предварително намокрени с вода, а силно хигроскопичните - грундиран с КЪОСТЕР Полизил TG 500.

Начин на приложение

Смесване

Смесете КЪОСТЕР MF 1, добавяйки пудрата към чиста питейна вода до постигане на хомогенна кремообразна, лесна за разнасяне маса.

Смесително съотношение: Към 1 кг КЪОСТЕР MF 1 пудра се добавя приблизително 420 - 460 мл вода.

Начин на приложение

Боята се полага в два пласта с помощта на четка или късокосмест валяк. Времето за изчакване между полагането на отделните слоеве е минимум 3 часа и максимум 24 часа.

Температурата на околната среда и на субстрата трябва да е над + 5 °C по време на полагането.

Излагането на пряко боядисаната зона на жегата, замръзване и силен вятър трябва да се избягва минимум 24 часа след нанасянето.

Боядисаните повърхности трябва да бъдат третирани с КЪОСТЕР Силоксан или КЪОСТЕР Фасаден крем не по-рано от 7 дни след боядисването им с КЪОСТЕР MF 1 с цел постигане на по-добра водоотблъскваща способност.

Разходна норма

Прибл. 1.6 кг / м² в 2 пласта (0.8 кг / м² за слой)

Почистване

Почистете инструментите с вода веднага след употреба.

Опаковка

P 280 012

12 кг бака

Съхранение

На сухо и в оригинално запечатани опаковки, материалът може да се съхранява минимум 12 месеца. Материалът може да транспортира и при отрицателни температури.

Мерки за безопасност

Съдържа цимент. Реагира алкално. Носете ръкавици и очила при работа с материала. При контакт, изплакнете старателно с вода. Спазвайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност при работа с материала.

Други

Важно

При боядисване на различни субстрати със системи за покрития на водна основи и с отворени пори, определени вещества като соли, никотин, ръжда, влага и др., могат да проникнат през субстрата и да причинят обезцветявания или разлики в нюансите на цветовете. Поради тази причина трябва да бъдат извършени тестове за годност и предварителни тестове. Трайността на работния разтвор е припл. 30 минути при + 20 °C.

Свързани продукти

KÖSTER Полизил TG 500

КЪОСТЕР Фасаден крем

КЪОСТЕР Силоксан

KÖSTER NB 1 Четка за суспензии

Арт. N M 111

Арт. N P 200

Арт. N P 240 010

Арт. N W 913 001

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м. Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg
- Internet: www.koster-bg.com