КЬОСТЕР Контактно лепило

Техническа карта RT 102

Изд: 10.07.2020

Еднокомпонентно контактно лепило за детайли и връзки с КЬОСТЕР ECB и КЬОСТЕР TPO Мембраните без флийс-подложка към субстрати, различни от TPO

Характеристики
КЬОСТЕР Контактното лепило е готово за употреба, еднокомпонентно контактно лепило за детайли и връзки на КЬОСТЕР ECB и КЬОСТЕР TPO Мембраните без флийс-подложка към различни субстрати, различни от TPO.

Технически характеристики

Температура на полагане	min. + 5 °C
Оптимална температура на полагане	+ 5 °C to + 25 °C
Плътност	0.75 g / cm^3
Вискозитет (+ 20 °C)	2250 ± 750 mPa·s
Точка на възпламеняване (затворен метод)	< 0 °C
Твърдо съдържание	31.5 ± 2 %

Субстрат
Субстратът трябва да бъде здрав и солиден, без съдържание на агенти, възпрепятстващи свързването от рода на прах, мазнини и масла, Може да се наложи да грундирате субстрата с КЬОСТЕР Битумен грунд за да постигнете подходящите адхезионни характеристики. В случай на съмнение дали ще бъде постигнато добро свързване, извършете адхезионен тест.
Подходящи субстрати:
-Металl
-Пластмаса
-Бетон
-Зидария
-Дърво
-Битумни мембрани

Начин на приложение
Инсталацията трябва да се извърши според инструкциите на КЬОСТЕР. КЬОСТЕР Контактното лепило следва да се разбърка добре преди употреба. То се нанася с четка, шпатула или валяк върху долната част на мембраната и върху субстрата. Оптималната работна температура трябва да бъде между + 15 °C и + 25 °C. Не полагайте материала при температури под + 5 °C.
Изчакайте 5 - 20 минути след полагането до разсейване на разтворителите.
Точното време за свързване може да се определи чрез пръстов тест. КЬОСТЕР Контактното лепило трябва все още да е лепкаво, но да не остава по пръста. Положете мембраната в крайната и позиция, като избягвате образуването на въздушни балончета под мембраната. Заради голямата адхезионна сила на КЬОСТЕР Контактното лепило, корекции не са възможни.
Ако е необходимо използвайте валяк, за да притиснете мембраните плътно една към друга.
Опаковката не трябва да остава отворена по-дълго от 60 минути.

Разходна норма
175 - 250 г / м^2 за всяка страна

Опаковка

RT 102 004	4.5 кг бака

Съхранение
В сухи и хладни помещения и оригинално запечатани опаковки, материалът може да се съхранява минимум 9 месеца.

Мерки за безопасност
КЬОСТЕР Контактното лепило съдържа запалими органични разтворители. Носете предпазни очила и устойчиви на разтворители ръкавици. Използвайте само в добре вентилирани помещения. Дръжте далеч от източници на огън и не пушете по време на работа. Класификация според Правилника за опасните вещества: виж MSDS. Спазвайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност при работа с материала.

Свързани продукти

КЬОСТЕР ECB 2.0	Арт. N RE 820
КЬОСТЕР TPO 1.5	Арт. N RT 815
КЬОСТЕР TPO 1.8	Арт. N RT 818
КЬОСТЕР TPO 2.0	Арт. N RT 820
КЬОСТЕР Битумен грунд	Арт. N W 110 010

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЬОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster_bg@abv.bg - Internet: www.koster-bg.com