



## КЪОСТЕР BS 1 Битумна паста

Техническа карта W 501 005

Изд: 22.08.2019

### Битумно съединение за ремонти. Подсилено с фибри с постоянен пластификатор

#### Характеристики

КЪОСТЕР BS 1 Битумна паста е неразтичаща се, устойчива на атмосферни влияния еластична битумна паста на основата на разтворители. Точката на размекване е +100°C, което осигурява висок стабилитет. Материалът е устойчив на разредени киселини, основи, промишлени газове, солена вода и подобни агресивни субстанции. КЪОСТЕР BS 1 Битумна паста не съдържа азбест и никакви PCBs.

#### Технически характеристики

Цвят	Черно
Специфично тегло	прибл. 1.2 гр / см <sup>3</sup>
Твърди частици	прибл. 80% от теглото
Разтворители	въгледородни

#### Сфери на приложение

КЪОСТЕР BS 1 Битумна паста може да се използва за ремонти на течещи покриви, покрити с битумни мембрани или нагънати листове, както и за уплътняване на стенните връзки с или без вграждане на армираща мрежа. Също така може да се използва и за хидроизолиране на вертикални и хоризонтални зони вътре и отвън, над и под нивото на терена. Пастата е подходяща и за уплътняване на тръби и отвори за кабели. КЪОСТЕР BS 1 Битумна паста е подходяща и за запечатване краищата на самозалепващите КЪОСТЕР KSK мембрани при ниски температури.

#### Субстрат

Субстратът трябва да е сух, чист и без ръжда. Хигроскопичните минерални субстрати като бетон, мазилки и зидарии, трябва да се грундират с КЪОСТЕР Битумен грунд.

#### Начин на приложение

КЪОСТЕР BS 1 Битумна паста се полага с дебелина от 3 до 4 мм с помощта на мистрия. Идеалната работна температура е между + 5 °C и + 25 °C. По-големи дебелини могат да се получат чрез нанасяне на няколко пласта. Всеки слой трябва да е напълно изсъхнал преди полагането на следващия. КЪОСТЕР Стъклофибърна мрежа е особено подходяща да бъде вграждане като армировка в последователните слоеве на КЪОСТЕР BS 1 Битумна паста.

Преди запечатване на краищата на КЪОСТЕР KSK мембраните при ниски температури се препоръчва съхранението на КЪОСТЕР BS 1 Битумна паста в отоплена стая.

#### Разходна норма

1 л/м<sup>2</sup> за пласт с дебелина 1 мм

#### Почистване

Почистете инструментите с КЪОСТЕР Универсален почистващ препарат веднага след употреба.

#### Опаковка

W 501 005 5 л бака

#### Съхранение

Материалът не е чувствителен на замръзване. Затворете плътно отворените опаковки. В оригинално запечатани опаковки, материалът може да се съхранява минимум 12 месеца.

#### Мерки за безопасност

Материалът съдържа въгледородни разтворители. Те са опасни за здравето и могат да причинят увреждане на белия дроб при поглъщане. Парите могат да предизвикат сънливост или замаяване. Не вдишвайте парите. Полагайте материалът само в добре вентилирани помещения. Запаliamo. Дръжте далеч от източници на възпламеняване. Спазвайте всички правителствени, държавни и местни разпоредби за безопасност при обработка на материала.

#### Свързани продукти

КЪОСТЕР KSK ALU Strong	Арт. N R 817 105 AS
КЪОСТЕР Битумен грунд	Арт. N W 110 010
КЪОСТЕР Стъклофибърна мрежа	Арт. N W 411
КЪОСТЕР KSK ALU 15	Арт. N W 815 096 AL
КЪОСТЕР KSK SY 15	Арт. N W 815 105
КЪОСТЕР Универсален почистващ препарат	Арт. N X 910 010

Горната информация е базирана на резултатите от нашите изследвания и практически опит в тази сфера. Данните от тестването са средни стойности, получени при определени условия. Правилното, ефективно и успешно приложение на нашите продукти не е предмет на нашия контрол. Апликаторът е отговорен за правилното приложение, съобразено със специфичните условия на строителния обект, както и за крайния резултат от строителния процес. Това би могло да изисква и допълнителни указания освен препоръките, дадени тук и отнасящи се за стандартни случаи. Спецификациите, направени от наши служители или представители, които се различават от съдържащите се в тази техническа карта, изискват писмено потвърждение. Валидните стандарти за тестване и полагане, технически данни и технологични правила на приложение, трябва винаги да бъдат съблюдавани. Гаранцията е валидна само по отношение на качеството на нашите продукти съгласно нашите срокове и условия, не и по отношение на тяхното ефективно и успешно полагане. Тези инструкции са технически ревизирани и отменят всички предходни варианти.

КЪОСТЕР България ООД • гр. Костинброд-2230 • м.Умни брег 1 • Тел. 0721 83 003 • Моб. 0888 626 725 • e-mail: koster\_bg@abv.bg  
- Internet: www.koster-bg.com